STRONG
ADHESIFS INDUSTRIELS
Tél. 01 34 66 42 39 Fax 01 34 66 42 38

FICHE TECHNIQUE

REF 9630

MOUSSE POLYETHYLENE DOUBLE-FACE NOIRE

DESCRIPTION :

Adhésif : Adhésif acrylique hybride
Support : ***MOUSSE POLYETHYLENE*** épaisseur 0.8 mm **NOIRE** réticulée, à cellules fermées .

Protecteur : Papier couché polyéthylène brun

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES :

Adhésif acrylique hybride :

- Adapté aux applications sur une grande variété de matières plastique *sans utilisation de primaire* : PP , TPO , TPE.
- Adapté aux exigences des spécifications Automobile pour utilisation en extérieur.

Support mousse polyéthylène :

- Parfaite conformabilité aux surfaces incurvées et sinueuses, comblement des creux : permet une plus grande liberté de conception et de construction du véhicule.

Protecteur à retrait facile :

- Facilité de découpe en formats et de retrait du protecteur au moment de la pose

APPLICATIONS TYPIQUES :

La **REF. 9630** est tout particulièrement recommandée pour la fixation de pièces plastique, baguettes latérales, monogrammes /emblèmes (INDUSTRIE AUTOMOBILE).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	VALEURS MOYENNES	METHODES DE TESTS
Nature de l'adhésif	Acrylique hybride	
Epaisseur (adhésif + support)	0,925 mm / 925 MICRONS	
Nature du porteur	Mousse noire PE réticulée à cellules fermées.	
Epaisseur du Porteur	0.8 mm	
Epaisseur du protecteur	138 microns	
Allongement	*600 %*	
Résistance à la traction	*140 N/cm2*	ASTM-D412 Die C
Force à la traction T block 300 mm / mn	50 N/cm2	
Pelage à 90° Acier inoxydable polypropylène	20 mn **Face protecteur** **face pose** 1800 1800 1700 1700	24h **Face protecteur** **face pose** 1800 1800 1700 1700
Pelage à 180° Acier inoxydable polypropylène	20 mn **Face protecteur** **face pose** 1000 1000 1100 1100	24h **Face protecteur** **face pose** 1000 1000 1100 1100
Résistance en cisaillement dynamique 24h	40N / cm2	ASTM D 1002 25 mm/mn
Température d'application	+ 10° C.	
Température d'utilisation	- 40 à + 100 °C +120°C sur courte période	
Durée de vie/ stockage	12 mois à l'abri de la lumière et de l'humidité	

IMPORTANT :
Les caractéristiques données ci-dessus sont basées sur des tests fiables.
Néanmoins, les valeurs indiquées sont des valeurs typiques qui varient avec les conditions d'application .Elles ne sont données qu'à titre indicatif , sans aucune garantie .Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation de ce produit à l'usage qu'il souhaite en faire .L'utilisateur est seul responsable des essais préalables et de la préparation de surface de pose de l'adhésif.