**STRONG**
ADHESIFS INDUSTRIELS
Tél. 01 34 66 42 39 Fax 01 34 66 42 38

# FICHE TECHNIQUE

# REF. 496

## FILM POLYESTER DOUBLE-FACE

PROTECTEUR : FILM POLYPROPYLENE ROUGE .

**DESCRIPTION :**

***FILM POLYESTER DOUBLE FACE*** 12 microns enduit sur les 2 faces d'un **adhésif ACRYLIQUE SOLVANT HAUTE PERFORMANCE** caractérisé par :

- Tack initial très élevé
- Excellente transparence
- Excellente résistance à la migration des plastifiants
- ***Excellentes performances sous températures élevées***
- ***Excellente résistance au cisaillement.***.
- Très bonne résistance aux UV, Solvants, produits chimiques, hautes températures.
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries .
- ***Excellentes performances sur surfaces basse énergie***

**APPLICATIONS TYPIQUES :**

La **REF. ST – 496** est tout particulièrement recommandée pour les applications nécessitant un excellent niveau d'adhésivité instantanée (tack initial), une excellente tenue et résistance au cisaillement et lorsque la résistance aux U.V et aux plastifiants est un critère important.

- ABS , Face- avant Polypropylène
- Joints et Profilés caoutchouc , EPDM
- Profilés PVC , acier inoxydable, pièces plastique, supports pelliculés
- PLV

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

| | | |
|---|---|---|
| Couleur de l'adhésif | | transparent |
| Nature de l'adhésif | | Acrylique solvant |
| Epaisseur (adhésif + support ) | | 210 MICRONS +/- 10% |
| Pelage | PSTC 3 - | 1.8 kg / 25 mm |
| Résistance en température | | sup . à 24 heures 2 KG/ 25mm x 25 mm à 80 °C |
| Résistance en cisaillement | PSTC-7 | sup . à 24 heures 0,5KG/ 25mm x 25 mm |
| Résistance à la traction | | 20 KG/mm2 |
| Allongement | | 130 % |
| Résistance en Température | | -20 °C + 180°C |

**IMPORTANT :**

Les caractéristiques données ci-dessus sont basées sur des tests fiables. Néanmoins, les valeurs indiquées sont des valeurs typiques qui varient avec les conditions d'application .Elles ne sont données qu'à titre indicatif , sans aucune garantie .Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation de ce produit à l'usage qu'il souhaite en faire . L'utilisateur est seul responsable des essais préalables et de la préparation de surface de pose de l'adhésif.